TWIST™ polyester, 100% Recycled
Commercial Specifications

Parameter	Specification
Intrinsic Viscosity (dL/g)	0.63- 0.68
L*Color	≤ 85
b*Color	1.0 - 4.0
Melting Point (°C)	≥ 245
Diethylene Glycol (%w/w)	0.7 - 2.1
Titanium Dioxyde Content (%w/w)	0.30 - 0.40